

Состав «CHITIN»



Состав «CHITIN» Предназначен для склейки разрывов в бумажных диффузорах динамиков и пропитки для увеличения их жесткости. Не меняет цвет белых диффузоров.

СОСТАВ: Композиция на основе хитозана.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить состав на поверхность бумаги с одной или двух сторон. Эффект будет получен, только если состав хорошо впитается в бумагу, а не останется на поверхности. Для склейки диффузора нужно хорошо размочить составом место разрыва бумаги и сжать шов.

Небольшой сухой остаток – очень малое количество состава остается после нанесения. Практически не увеличивает вес диффузора. Возможно использование в составе с другими пропитками для достижения оптимального эффекта. При необходимости разбавить водой.

Не наносить на бумажные диффузоры со стороны покрытия (если таковое уже имеется) – результата не будет! Осторожно пропитывать тонкие диффузоры, возможно коробление диффузора из-за возникновения внутренних напряжений!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! При работе с составом необходимо соблюдение мер предосторожности: Помещение, где проводятся работы, должно быть хорошо проветриваемым, иметь исправную вентиляционную систему. Обязательно использование средств индивидуальной защиты для кожных покровов и дыхательных путей. При попадании состава на кожный эпителий следует промыть проточной водой, протереть спиртом.

При попадании в глаза – срочная консультация врача. Хранятся смеси, составы в жилых помещениях в темных, сухих местах, недоступных для детей. Предварительно плотно закрываются. Если остатки состава не требуют дальнейшего использования, то они подвергаются утилизации. При использовании растворителей, работа должна проводиться вдали от открытых источников огня.

ХРАНЕНИЕ: Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре от +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой оригинальной таре 6 месяцев. В течение времени хранения вязкость продукта увеличивается.

ВНИМАНИЕ! Данные рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Однако, мы не можем влиять на совокупность условий при проведении работ с использованием данного продукта, а следовательно, не можем брать ответственность за их результат. Пользователь должен провести собственные испытания продукта. Бесплатные письменные или устные консультации специалистов **DiffusorMarket** не могут быть рассмотрены в качестве обязательств.